

Artikelnr.	Kleur.	Inhoud.	Aantal.
101591	Wit	290 ml	12 st / doos
101592	Zwart	290 ml	12 st / doos

Technische gegevens QUICKBOND



De QUICKBOND is een verlijmende MS-Polymeer met een zeer grote aanvangskleefkracht waardoor dit product uitermate geschikt is voor verlijming van diverse materialen welke bijvoorbeeld gebruikt worden voor gevelbeplating.

Tevens is het primeren en gebruik van paneltape niet meer nodig waardoor er een grote tijdswinst geboekt wordt.

Technische Specificaties QUICKBOND

- | | |
|--------------------------|--|
| • Vorm | Pasta |
| • Krimp | Nihil |
| • Huidvorming | 10-15 minuten |
| • Doorharding | 2-3 mm/24 uur |
| • Dichtheid | 1569 kg/m ³ |
| • Rek tot breuk | 335 % |
| • Hardheid shore A | 58 |
| • Treksterkte | 22 kg/cm ² |
| • Aanvangskleefkracht | 27 gr/cm ² |
| • Temperatuur en | -40° / +100° C |
| • Verwerkingstemp. | Quick Bond: +5° / +40° C
Ondergrond: +5° / +60° C |
| • Reinigen van handen | MQ Wipes |
| • Reinigen van materiaal | Grease Resolvent, Multi Solver, MQ Wipes |

Veiligheid

Langdurig contact met de huid voorkomen. Product niet in direct contact met levens- cq.

Genotsmiddelen laten komen zolang deze niet is uitgehard.

Indien in contact met ogen: met veel water uitspoelen en (huis)arts raadplegen.

Veiligheidsbladen op aanvraag verkrijgbaar.

Transport- en veiligheidsaspecten QUICKBOND

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Transport weg | (ADR/GGVS) n.v.t. |
| • Zee | (MGD/GGVSea) n.v.t. |
| • Lucht | (IC AO/IATA-DGR) n.v.t. |
| • UN-nr. | n.v.t. |
| • Packing Group | n.v.t. |
| • Proper Shipping Name | n.v.t. |
| • Vlampunt | > 100° Celsius |
| • Gevarensymbolen | n.v.t. |
| • R en S zinnen | n.v.t. |

12 maanden houdbaar in gesloten verpakking mits koel en droog bewaard.
Alleen voor professioneel gebruik.